

01

01

PAPER (RE)EXPERIENCE

Il viaggio di una balla di carta è la possibilità di scorgere il segno dell'uomo, l'esperienza di una storia unica e irripetibile.

Attraverso il nostro ciclo di trasformazione il viaggio della carta continua. Nascono così forme e oggetti nuovi, energie ed esperienze di nuovo in cammino.





02

02

LE NOSTRE RADICI

La storia dell'azienda affonda le radici nella Costa d'Amalfi dove ancora oggi la famiglia De Iuliis gestisce l'Antica Cartiera Amalfitana, un gioiello industriale del '700 che da allora produce ancora carta a mano.

Nel 1974 abbiamo lanciato la nostra sfida dell'innovazione attraverso la ricerca. Nasce così la produzione di carte riciclate per ondulatori utilizzando come materia prima esclusivamente carta da macero.

Da allora sono trascorsi 40 anni. Da allora la crescita dell'azienda non si è mai più arrestata.





03

03

TRADIZIONE E PROGRESSO

Custodire il passato innovando: questo il nostro modus operandi.

L'impresa opera nel rispetto della tradizione amalfitana e delle attuali esigenze ambientali di basso impatto, utilizzando carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata interregionale.

È dal nostro territorio che attingiamo le risorse umane e naturali, e a loro restituiamo responsabilità sociale e rispetto per l'ambiente.

Attraverso la ricerca tecnologica l'azienda rappresenta un modello di equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

Da qualche anno abbiamo deciso di guardare verso l'obiettivo che ad oggi è il più ambizioso possibile: ZERO waste. Questo disegno guida i nostri passi e ci rende ogni giorno migliori.





04

04

IL PROCESSO PRODUTTIVO

Come il cartaio amalfitano seguiva precisi passaggi per realizzare la carta a mano secondo una sua "ricetta", così il nostro ciclo produttivo si compone delle seguenti fasi inscindibili l'una dall'altra:

- Preparazione impasto
- Trattamento umido dell'impasto
- Formazione del foglio
- Essiccazione
- Bobinatura
- Epurazione delle acque reflue

La selezione della materia prima che entra in cartiera e un laboratorio all'avanguardia assicurano la qualità e l'uniformità del nostro prodotto finito: carta riciclata da onda e copertina.





05

05

COSA SAPPIAMO PRODURRE

Produciamo carte riciclate per ondulatori e lo facciamo con spirito di ricerca e innovazione.

Il nostro prodotto nel tempo ha subito grandi evoluzioni: negli ultimi dieci anni abbiamo alleggerito il peso e la grammatura del 10% aumentando le performance del 20%.

Oggi possiamo affermare che non produciamo carte per ondulatori ma garantiamo performance per gli imballaggi.





Onda Light

Meno peso più resistenza

Tipologia: Medium leggero

Descrizione: Carta per onda 100% riciclata, leggera e adatta per tutti i tipi di applicazioni che richiedono maggiori performance con minor impiego di risorse.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Light				
Grammatura	ISO 536	g/m ²	90	95	100	105	110
CMT30	ISO 7263	N	120	127	134	141	148
RCT	ISO 12192	kN/m	0.55	0.59	0.62	0.65	0.68
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.21	1.28	1.35	1.42	1.49
Umidità	ISO 287	%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Light				
Grammatura	ISO 536	g/m ²	90	95	100	105	110
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
CMT30	ISO 7263	N	108	114	120	127	133
RCT	ISO 12192	kN/m	0.50	0.53	0.56	0.59	0.61
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.09	1.15	1.22	1.28	1.34
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**



Il marchio della gestione forestale responsabile


Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018



Onda Light

g/m²





Onda Medium

Flessibilità oltre la media

Onda Medium



Tipologia: Medium

Descrizione: Carta per onda 100% riciclata, adatta ad ogni tipo di imballaggio in cartone ondulato. Un prodotto che offre garanzia di macchinabilità ed efficienza produttiva per gli ondulatori.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Medium										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160
CMT30	ISO 7263	N	166	176	185	194	197	203	212	221	231	239	257
RCT	ISO 12192	kN/m	0.70	0.73	0.78	0.83	0.85	0.88	0.93	0.98	1.03	1.10	1.18
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.56	1.62	1.68	1.74	1.76	1.80	1.86	1.92	1.98	2.04	2.16
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Medium										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
CMT30	ISO 7263	N	149	158	166	174	177	182	190	198	207	215	231
RCT	ISO 12192	kN/m	0.63	0.66	0.70	0.75	0.77	0.79	0.84	0.88	0.93	0.99	1.06
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.40	1.46	1.51	1.57	1.59	1.62	1.67	1.73	1.78	1.84	1.94
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**



Il marchio della gestione forestale responsabile


Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018



PAPER (RE)XPERIENCE

Onda Medium





Onda Wellenstoff

La forza del cartone è la sua essenza

Tipologia: Uso semichimica/Wellenstoff

Descrizione: Una carta per onda di tipo Uso semichimica per imballaggi che richiedono forte resistenza alla compressione.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Wellenstoff											
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160	
CMT30	ISO 7263	N	202	207	215	223	231	241	254	268	275	283	302	
RCT	ISO 12192	kN/m	0.80	0.83	0.88	0.93	0.95	0.98	1.03	1.08	1.13	1.20	1.31	
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.75	1.83	1.96	2.00	2.04	2.11	2.23	2.34	2.43	2.47	2.63	
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Wellenstoff											
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160	
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	
CMT30	ISO 7263	N	181	186	193	200	207	216	228	241	247	254	271	
RCT	ISO 12192	kN/m	0.72	0.75	0.79	0.84	0.86	0.88	0.93	0.97	1.02	1.08	1.18	
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.58	1.65	1.76	1.80	1.84	1.90	2.01	2.11	2.19	2.22	2.37	
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**




Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018



Onda Wellenstoff





Onda Well Tropic

Custode dell'eccellenza ad ogni latitudine

Onda Well Tropic



Tipologia: Uso semichimica con trattamento Tropic

Descrizione: Carta per onda 100% riciclata che aggiunge alle performance del Wellenstoff una maggiore resistenza all'umidità grazie al trattamento Tropic®.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Well Tropic										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160
CMT30	ISO 7263	N	202	207	215	223	231	241	254	268	275	283	302
RCT	ISO 12192	kN/m	0.80	0.83	0.88	0.93	0.95	0.98	1.03	1.08	1.13	1.20	1.31
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.75	1.83	1.96	2.00	2.04	2.11	2.23	2.34	2.43	2.47	2.63
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Well Tropic										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	112	115	120	125	127	130	135	140	145	150	160
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
CMT30	ISO 7263	N	181	186	193	200	207	216	228	241	247	254	271
RCT	ISO 12192	kN/m	0.72	0.75	0.79	0.84	0.86	0.88	0.93	0.97	1.02	1.08	1.18
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.58	1.65	1.76	1.80	1.84	1.90	2.01	2.11	2.19	2.22	2.37
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**




Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018



Onda Well Tropic





ONDA

TROPIC

Onda Tirreno XP

Extra Performance dal riciclo

Onda Tirreno XP



Tipologia: Semichimica riciclata

Descrizione: Un prodotto che presenta valori di una carta semichimica realizzato con l'utilizzo di carta da macero. Non un semplice medium dalle alte performance, ma un prodotto per imballaggi extra performanti.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Tirreno XP										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	125	127	130	135	140	145	150	160	165	170	180
CMT30	ISO 7263	N	250	255	264	278	292	306	320	348	362	376	400
RCT	ISO 12192	kN/m	0.98	1.00	1.03	1.10	1.17	1.23	1.30	1.45	1.50	1.60	1.70
SCT CD	ISO 9895	kN/m	2.50	2.54	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.20	3.30	3.40	3.60
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Onda Tirreno XP										
Grammatura	ISO 536	g/m ²	125	127	130	135	140	145	150	160	165	170	180
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
CMT30	ISO 7263	N	225	230	238	250	263	275	288	313	326	338	360
RCT	ISO 12192	kN/m	0.88	0.90	0.93	0.99	1.05	1.11	1.17	1.31	1.35	1.44	1.53
SCT CD	ISO 9895	kN/m	2.25	2.29	2.34	2.43	2.52	2.61	2.70	2.88	2.97	3.06	3.24
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: [Brown](#)
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: [XP](#)
- Resistenza all'umidità: [Tropic](#)



Il marchio della gestione forestale responsabile


Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018



CARTESAR
PAPER (RE)EXPERIENCE

Onda Tirreno XP





Copertina Light

Il bello della leggerezza

Copertina Light



Tipologia: Test Liner 3 Leggero

Descrizione: Carta per copertina 100% riciclata, leggera adatta per tutti i tipi di applicazioni che con minori impiego di risorse richiedono alte performance.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Light			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	100	105	110	115
Scoppio	ISO 2758	kPa	225	236	247	259
RCT	ISO 12192	kN/m	0.68	0.71	0.74	0.78
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.54	1.61	1.69	1.77
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Light			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	100	105	110	115
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Scoppio	ISO 2758	kPa	202	212	222	233
RCT	ISO 12192	kN/m	0.61	0.64	0.67	0.70
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.39	1.45	1.52	1.59
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**



Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018




PAPER (RE)EXPERIENCE

Copertina Light



g/m²





Copertina Test

Intenso avana: il colore della versatilità

Copertina Test



Tipologia: Test Liner 4

Descrizione: Una carta per copertina 100% riciclata, versatile dal colore avana intenso.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Test							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Scoppio	ISO 2758	kPa	241	247	260	267	281	295	325	340
RCT	ISO 12192	kN/m	0.74	0.80	0.92	0.98	1.10	1.18	1.26	1.34
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.66	1.73	1.88	1.98	2.19	2.39	2.48	2.57
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Test							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Scoppio	ISO 2758	kPa	216	222	234	240	253	266	293	306
RCT	ISO 12192	kN/m	0.67	0.72	0.83	0.88	0.99	1.06	1.13	1.21
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.49	1.56	1.69	1.78	1.97	2.15	2.23	2.31
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**



Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018




PAPER (RE)EXPERIENCE

Copertina Test



g/m²





Copertina Liner

La stampa è al sicuro

Copertina Liner



Tipologia: Test Liner 2

Descrizione: Una carta per copertina 100% riciclata di tipo Test Liner 2, dotata di robustezza, duttilità e stampabilità.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Liner							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Scoppio	ISO 2758	kPa	301	313	343	345	360	376	391	400
RCT	ISO 12192	kN/m	1.10	1.16	1.28	1.34	1.46	1.59	1.72	1.85
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.96	2.04	2.21	2.42	2.54	2.69	2.94	3.04
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Liner							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Scoppio	ISO 2758	kPa	270	281	308	310	324	338	351	360
RCT	ISO 12192	kN/m	0.99	1.04	1.15	1.21	1.31	1.43	1.55	1.67
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.76	1.84	1.99	2.18	2.29	2.42	2.65	2.74
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: **XP**



Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018




PAPER (RE)EXPERIENCE

Copertina Liner



g/m²







Copertina Liner Tropic

Fibre a prova d'acqua

Copertina Liner Tropic



Tipologia: Test Liner 2 con speciale trattamento Tropic

Descrizione: Carta per copertina 100% riciclata che aggiunge alle performance del Test Liner 2 una maggiore resistenza all'umidità e all'acqua grazie al trattamento Tropic®.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Liner Tropic							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Scoppio	ISO 2758	kPa	301	313	343	345	360	376	391	400
RCT	ISO 12192	kN/m	1.10	1.16	1.28	1.34	1.46	1.59	1.72	1.85
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.96	2.04	2.21	2.42	2.54	2.69	2.94	3.04
COBB 60 sec	ISO 535	g/m ²	35	35	35	35	35	35	35	35
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Liner Tropic							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Scoppio	ISO 2758	kPa	270	281	308	310	324	338	351	360
RCT	ISO 12192	kN/m	0.99	1.04	1.15	1.21	1.31	1.43	1.55	1.62
SCT CD	ISO 9895	kN/m	1.76	1.84	1.99	2.18	2.29	2.42	2.65	2.74
COBB 60 sec	ISO 535	g/m ²	50	50	50	50	50	50	50	50
Umidità	ISO 287	%	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: [Brown](#)
- Extra Performance superiori agli standard garantiti: [XP](#)
- Resistenza all'umidità: [RU](#)
- Resistenza all'umidità sul retro: [Dual Tropic](#)



Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018




PAPER (RE)EXPERIENCE

Copertina Liner Tropic



g/m²



 COPERTINA

 TROPIC

Copertina Kraft Italiano

Una carta vergine dalle origini urbane

Copertina Kraft Italiano



Tipologia: Test Liner 1

Descrizione: Carta a base macero con valori ed aspetto in grado di sostituire carte in fibra vergine. Non un semplice Test Liner 1, ma un vero Kraft Italiano.

VALORI TIPICI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Kraft Italiano							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Scoppio	ISO 2758	kPa	330	340	370	380	400	420	450	470
RCT	ISO 12192	kN/m	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	1.55	1.60	1.70
SCT CD	ISO 9895	kN/m	2.45	2.55	2.70	2.90	3.20	3.30	3.50	3.60
COBB 60 sec	ISO 535	g/m ²	30	30	30	30	30	30	30	30
Umidità	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

VALORI GARANTITI

Test	Standard	Unità di misura	Copertina Kraft Italiano							
Grammatura	ISO 536	g/m ²	120	125	135	140	150	160	170	180
Tolleranza		%	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Scoppio	ISO 2758	kPa	300	310	335	345	360	385	415	430
RCT	ISO 12192	kN/m	1.1	1.2	1.3	1.35	1.4	1.5	1.55	1.6
SCT CD	ISO 9895	kN/m	2.2	2.35	2.45	2.55	2.8	2.9	3.2	3.3
COBB 60 sec	ISO 535	g/m ²	40	40	40	40	40	40	40	40
Umidità	ISO 287	%	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1

Su richiesta è possibile aggiungere Extra caratteristiche ai nostri prodotti:

- Un colore avana intenso: **Brown**



Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®

Validità da gennaio 2018




CARTESAR
PAPER (RE)EXPERIENCE

Copertina Kraft Italiano



g/m²





 ONDA

Onda Light

Onda Medium

Onda Wellenstoff

Onda Well Tropic

Onda Tirreno XP

 COPERTINA

Copertina Light

Copertina Test

Copertina Liner

Copertina Liner Tropic

Copertina Kraft Italiano

 ONDA

 COPERTINA

 TROPIC



